



ТОРР 4000

Безшевно епоксидно индустриално покритие (4mm)

ТОРР 4000 е епоксидно индустриално покритие, получено от нискомолекулярна чиста епоксидна смола като свързващ материал и оцветен силикатен материал.

Продуктът се предлага в широка гама цветове.

Предимства: Високо качество, подходящо за сухи и влажни пространства

- Механична и химическа издръжливост
- Безшевно покритие - добра хигиена, лесна поддръжка
- Атрактивно- подобрява вида на работната площ
- Без риск за хранителните продукти по време на нанасяне

Използване: **ТОРР 4000** е предназначено за употреба като механично и химично издръжливо покритие в леко и средно натоварена производствена среда, особено където се извършват мокри процеси, и където е нужно много качествено покритие. Типични места на приложение са светли индустриални складове, производствени обекти за плодове и зеленчуци, в хранително-вкусовата промишленост, фабрики за напитки, във фармацевтичното производство, в цеховете за производство на хранителни стоки и за помещения с души.

Описание: **ТОРР 4000** е саморазливно покритие, което се нанася на минимална дебелина от 4mm.

Състои се от гранулирани, оцветени, обвити в епоксидна смола пясъчни частици заедно с чист епоксиден свързващ разтвор.

Цялостното изпълнение на системата обхваща следните етапи:

1. Почистване на пода с подходяща машина
2. Грундиране с Торр 4000 грунд
3. Смесване на Торр 4000 свързващо вещество със запечатващото покритие
4. Торр 4000 частици
5. Торр 4000 финално (крайно) покритие

Специфични показатели:

Стойностите за специфичните показатели са средни стойности, достигнати при лабораторни тестове при 20°C на околната среда. Реалните стойности, получени на място, може да бъдат да се различават от теоретичните.

Физически показатели:

Устойчивост на натиск: 70N/mm² (BS 6319)

Устойчивост на огъване: 32 N/mm² (BS 6319)

Време за изсъхване:

Възможност за стъпване :24 часа

Възможност за преминаване на транспортни средства: 48 часа

Пълно химическо изсушаване: 7 дни



MTM ЕООД

email: office@mtm.bg, www.mtm.bg

гр. Варна 9009

ул. "Петко Стайнов", No.5

тел.: 052 / 511 286, факс: 052 / 511 289



Нанасяне: Преди нанасяне на **ТОРР 4000** е важно се спази следното:

- Подът за обработване трябва да притежава минимум 25 Н/мм² устойчивост на налягане
- Влажността на пода не бива да е повече от 80%
- Температурата в помещението трябва да е повече от 18°C при нанасяне. Нанасянето на **ТОРР 4000** трябва да се извършва от обучени специалисти.

